




SERVICE IN TRANSPORTBANDEN  
SERVICE BANDES TRANSPORTEUSES

# KRYPTANE

## Kryptane VERT 85° Shore A

- ✓ Polyuréthane robuste à forte résistance contre la coupure
- ✓ Très grande résistance aux impacts par matériaux de plus forte granulométrie et sous un angle plus important
- ✓ Absorbe les chocs
- ✓ Réduit les bruits
- ✓ Résistant aux huiles
- ✓ Résistant aux grais
- ✓ Résiste humidité





SERVICE IN TRANSPORTBANDEN  
SERVICE BANDES TRANSPORTEUSES

## *Kryptane VERT 85° Shore A*

### *Spécifications techniques*

#### Propriétés physiques

Dureté shore A	85°
Elasticité 100%	6 N/mm <sup>2</sup>
Elasticité 300%	8 N/mm <sup>2</sup>
Elongation	600 %
Coefficient de rebondissement	53 %
Coefficient de frottement à sec	0,27
Absorption humidité	0
Résistance à acide et lessives légères	Oui
Décharge électrostatique	Nulle
Densité	1,2

#### Résistance à la température

Température maximum d'utilisation	80° C
Température minimum d'utilisation	-40° C
Température de combustion	430° C
Point d'éclair	Nulle
Point de fusion	200° C

#### Propriétés chimiques

- ✓ Résistants aux huiles de démoulage et de nombreux produits chimiques
- ✓ Pas d'absorption d'humidité
- ✓ Approprié pour des applications humides
- ✓ Résistants aux UV et l'ozone

